


TECHNICKÝ LIST

Lak akrylátový DELTA 0600

Popis produktu:

Dvoukomponentní čirý lak v kvalitě MS se zvýšeným obsahem pevných částic určený pro průmyslové lakování, určený k rychlým opravám. Universální čirý lak, jak pro velkoplošné lakování, tak pro opravy malého rozsahu. Je snadno aplikovatelný, má zvýšenou odolnost vůči mechanickému namáhání, stabilní, a má vysoký lesk.

Míchací poměr:




A: Bezbarvý lak DELTA Kód: 04.0600.1000;04.0600.5000	100
B: Tužidlo pro lak DELTA Kód: 11.0603.0500;11.0603.2500; 11.0604.0500;11.0604.2500; 11.0605.0500;11.0605.2500	50
C: Akrylové ředidlo střední Kód: 10.0404.1000	4 - 6%

POZOR: Množství ředidla počítáno na hmotnost laku. Nepoužívejte jiné ředidlo než Akrylové ředidlo střední Orange Moravia s.r.o.


Aplikace:



Počet vrstev	2
Tlak	2 – 2,5 bar
Tryska	1.3 – 1.4 mm



Odvětrání mezi vrstvami	10 – 12 min
-------------------------	-------------




Doba zpracovatelnosti po natužení	60 minut při 20°C
-----------------------------------	-------------------

První vrstva Laku se nanese na předem nastříkaný a zavadlý podklad. Druhá, plná vrstva se nechá zaschnout až do úplného vytvrdnutí. Pro urychlení schnutí může být použita UV lampa ale ne dříve než 15 minutách po nanesení poslední vrstvy laku. Při stříkání větších ploch se doporučuje použít originální tužidlo a ředidlo s delší dobou odvětrání.


TECHNICKÝ LIST

Lak akrylátový DELTA 0600

Dodatkové informace:



Stříkáčková viskozita	DIN 4/20°C
Bez ředidla	17 – 18 s
S ředidlem	16 – 17 s



Vytvrdnutí	14 h při 20°C 45 min při 50°C
Konečná tvrdost	4 dny
Přischnutí proti prachu	20 min při 20°C 3 min při 50°C

Obsah těkavých organických sloučenin

Maximální obsah VOC ve výrobku	545 g/l
VOC max. pro kategorii II, B / E	840 g/l

Bezbarvý lak splňuje požadavky směrnice EU 2004/42 / CE / II, B / E (840)

Lesk

Výstupní lesk	96°
---------------	-----

Doba zpracovatelnosti a podmínky pro skladování

Skladujte v dobře uzavřených obalech na chladném a suchém místě, mimo dosah zdrojů zapálení a tepla. Vyhnete se vystavení slunečnímu záření. Záruka 12 měsíců od data výroby - data výroby uvedeného na víčku.

Čištění nářadí a nástrojů

K čištění je možné použít akrylové ředidlo do Laku [Kód: 10.0404.1000] nebo nitro ředidlo.

Bezpečnostní list

Před zahájením práce se seznamte s bezpečnostními pokyny uvedenými v bezpečnostním listu.

Hustota

Ok. 964 g/l

Orange Moravia s.r.o.

Adresa - U Cukrovaru 404/2 Telefon - +420 553 733 070
747 05 Opava Fax - +420 553 733 070
Identifikační číslo - IČ: 29455251 Adresa elektronické pošty - info@orangemoravia.cz