



**Orange Moravia s.r.o.**

Katalogový list č.: 03.0624.1000

Technický popis 1.1.2007

## Základní vyrovnávací barva akrylátová plnicí na plasty

**Použití** podkladová vrstva určená k broušení;obsahuje speciální aditiva zajišťující adhezi k plastům

**Odstíny** žlutý, bílý, šedý, červený, zelený

**VOC g/l** < 350 (kategorie - B/d)  
(obsah org. rozpouštědel v AS)

**Podklad** dokonale očištěné a odmaštěné povrchy

**Tužení** 6 : 1 obj. dílů;  
11.0624.0167

**Ředění** 0 – 10 % obj.  
10.0408.1000

**Konzistence aplikační směsi** 22<sup>1)</sup> – 45<sup>2)</sup> s/4mm při 20°C

**Vydatnost aplikační směsi** 6 - 8 m<sup>2</sup>/lt

**Způsob nanášení** HVLP<sup>1)</sup>, AIRLESS<sup>2)</sup>

**Počet nástřiků** 2, doba odtékání mezi vrstvami 20 min. při 20°C

**Doporučená tloušťka** 60 - 80 μm

**Doba zpracovatelnosti aplikační směsi** 6 hodin při 20°C

**Zasychání** do stádia broušitelnosti - 8 hod. při 20°C, 40 - 60 min. při 80°C

hustota produktu g/cm <sup>3</sup>	obsah organických rozpouštědel kg/kg	obsah celkového organického uhlíku kg/kg	obsah netěkavých látek-sušiny % obj.	obj.sušina aplikační směsi % obj.	obsah těžkých kovů
---------------------------------------	--	---	--	--	-----------------------

1,5	0,3	0,23	50	34	neobsahuje
-----	-----	------	----	----	------------

**Upozornění** Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10°C do 25°C.

### Orange Moravia s.r.o.

Adresa -	U Cukrovaru 404/2	Telefon -	+420 553 733 070
	747 05 Opava	Fax -	+420 553 733 070
Identifikační číslo -	IČ: 29455251	Adresa elektronické pošty -	info@orangemoravia.cz